

ADESILEX LP

Polikloroprén bázisú, oldószeres kontaktragasztó



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Általános célú, azonnal kötő kontaktragasztó a következők ragasztására:

- gumi fal- és padlóburkolatok;
- PVC fal- és padlóburkolatok;
- linóleum;
- parafa;
- nedvszívó és nem-nedvszívó rugalmas fal- és padlóburkolatok ragasztása nem -nedvszívó aljzatokra;
- laminált műanyagok ragasztása fára, fémre vagy betonra.

Jellemző alkalmazások

Használja az **Adesilex LP**-t:

- azonnali kötést igénylő gumi-, PVC padló- és falburkolatok;
- gumi és PVC szegélylécek, lábazati elemek és boltozati elemek;
- szintetikus juta hátoldalú linóleum, valamint parafatábla fal- és padlóburkolatok, ahol azonnal kötést igényelnek

RAGASZTÁSA AZ ALÁBBI ALJZATOKRA

- cementhabarcs vakolatok, padlók és mennyezetek;
- fa, faforgácslap, azbesztcement táblák, gipsz vagy gipszkarton és fémlamezék.

Ezen kívül alkalmas a következők ragasztására is:

- műanyag laminátok fára, fémre vagy betonra ragasztása;
- gumi, fa, fém vagy beton ívelt részekre illetve lábazati szegélyek ragasztása;
- vas, könnyűfém ötvözetek, bőr, textil, fa ragasztása fára vagy általánosságban minden szokásos felületre.

MŰSZAKI JELLEMZŐI

Az **Adesilex LP** polikloroprén gumi-bázisú, alacsony viszkozitású, azonnal kötő oldószeres kontaktragasztó. Végleges kötése után az **Adesilex LP** nagy tapadószilárdságú és rugalmas ragasztófilmet képez, kitűnő a hő- és öregedéállósága.

JAVASLATOK

- Ne használja az **Adesilex LP**-t az oldószerével szemben nem ellenálló, habosított vagy más anyagok ragasztására (kétség esetén végezzen próbát).
- Polisztirol és habosított polisztirol gyorsragasztásához használjon **Ultrabond Aqua Contact**-ot.
- Ne fektesse le a burkolatot, míg az **Adesilex LP** oldószertartalma teljesen el nem párologott.
- A burkolatot a megadott nyitott időn belül fektesse a ragasztófilmre.
- Ne használja nyirkos vagy felszivárgó nedvességnek kitett aljzatokon.
- Ne használja festett felületen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen egyenletesen száraz, sík, szilárd, valamint repedésektől, portól, málló részekről, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más, a tapadást gátló anyagoktól mentes.

Ellenőrizze a maradék nedvességtartalmat a teljes aljzatvastagságban karbidkapszulás vagy elektromos nedvességmérővel figyelembe véve, hogy az utóbbi csak közelítő eredményt ad.

Feltétlenül gondoskodjon arról, hogy az aljzatban felszivárgó nedvesség ne lehessen jelen.

A nedvességtartalmak az alábbiak lehetnek: a cementkötésű aljzatok maradék nedvességtartalma legfeljebb 2,5-3 CM %, a gipsz- és anhidrit bázisú aljzatoké legfeljebb 0,5 CM% lehet.

A könnyűbetonra vagy szigetelőrétegre készített úsztatott, illetve a közvetlenül talajra készített esztricheket ellenálló és tartós párazárásra alkalmas fóliával el kell elszigetelni a nedvesség felszivárgásának megakadályozására.

Ha szükség van repedésjavításra, aljzatszilárdításra, gyorszáradású esztrich kialakítására vagy az egyenetlen aljzat kiegyenlítésére, kérjük tájékozódjon a MAPEI termékkatalógusokból az aljzatelőkészítés módjáról, vagy keresse fel Műszaki Ügyfélszolgálatunkat.

Akklimatizálás

A burkolás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a padló- és falburkolat, a ragasztó és az aljzat hőmérséklete a javasolt tartományban van-e.

A fal- vagy padlóburkolatról a fektetést több órával megelőzően távolítsa el a csomagolást.

Az akklimatizáció megkönnyítésére és a burkolatban a csomagolás okozta feszültségek csökkentésére a tekercseket ki kell teríteni, vagy legalább meg kell lazítani.

A ragasztó feldolgozása

Egy finomfogazású simítóval (MAPEI 1-es simító) hordja fel az **Adesilex LP**-t egyenletes rétegben az aljzatra is és a ragasztandó fal- illetve padlóburkolat hátoldalára is.

A nagyon nedvszívó aljzatokat egy vékony réteggel alapozni is kell.

Padlóburkolat fektetése

A fektetéskor kövesse a burkolatgyártó előírásait.

Fektesse le a burkolatot, ha az oldószer teljesen elpárolgott, ez +23°C-on 10-20 perc (ne várjon túl sok ideig): a megfelelő időpontról ún. „ujjpróbával” győződhet meg: tapintáskor a ragasztófilm még tapad, de már nem ragad át az ujra (az **Adesilex LP**-nél ez 3 órán belül van).

A padló- vagy falburkolatot nagyon gondosan fektesse le, mert az azonnali kötés miatt korrekcióra nincs lehetőség. A felületeket erőteljesen hengerelje át, vagy fasimítóval dolgozza rá a burkolatot a felületre.



Gumi padlóburkolat ragasztása lépcsőre Adesilex LP-vel



Gumi lábamat ragasztása Adesilex LP-vel



Lüni PVC szegélycsík fektetése Adesilex LP-vel



PVCA szegély ragasztása

TISZTÍTÁS

Az **Adesilex LP**-t friss állapotban a padlóról, a szerszámokról és a ruházatról **Thinner for adhesive**-vel (hígító) lehet lemosni, kötése után **Pulicol 2000**-rel vagy mechanikai úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

MAPEI 1 jelű fogazott simítóval kb. 350 g/m².

KISZERELÉS

Az **Adesilex LP** 10, 5 és 1 kg-os kannákban kapható.

ELTARTHATÓ

Az **Adesilex LP** gyúlékony.

A törvény által előírt biztonsági intézkedéseket meg kell tenni.

Normál körülmények között eredeti, bontatlan csomagolásban tárolva legalább 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVÓRENDSZABÁLYOK

Az **Adesilex LP** gyúlékony. Melegtől és szikrától távol tárolja, tartózkodjon a dohányzástól, előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását, és csak jól szellőző helyen dolgozzon vele. Továbbá irritálja a bőrt, álmoságot és szédültséget okozhat. A bedolgozás során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata, és a vegyi anyagok feldolgozásakor szokásos óvintézkedések megtétele. Ha szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz. Jól szellőző helységben javasolt felhasználni. Rossz szellőzés esetén viseljen védőmaszkot szűrővel.

Továbbá az **Adesilex LP** veszélyes az élővizekre, ezért ne dobja el a természetben. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	sűrű folyadék
Szín:	bézs
Sűrűség (g/cm ³):	0,9
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	2.800 (# 3 - RPM 20)
Szárazanyagtartalom (%):	23
BEDOLGOZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+10°C-tól +35°C-ig
Párolgási idő:	kb. 10-20 perc
Nyitott idő:	legfeljebb 5 óra
Járható:	azonnal
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY	
Ellenállás nedvességgel szemben:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Lefejtőszilárdság 90°-os feltépésre EN 1372 szabvány szerint (N/mm), (+23°C-on 14 nap) után: – "homogén PVC":	1,8

A DIN 68131 szerinti székgörgő-terhelésre alkalmas:	igen
---	------

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

243-3-2016 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

