

Cikkszám  
**680**

# Sopro Racofix® WSM

## Vízbetörést gátló anyag



Cement alapú, műanyag-nemesítésű gyors tömítőhabarcs vízbetörések eltömítéséhez pl. pincékben, aknák és csőtörések körül.

Különösen hatásos nyomást kifejtő vízbetörés esetén.

- másodpercek alatt eltömíti a vízbetörést
- 90 másodperc alatt megszilárdul
- rendkívül víztaszító
- kloridmentes
- maró hatású anyagoktól mentes

### Alkalmazási terület

Alkalmazható vízbetörések azonnali megszüntetésére - beleértve a nyomást gyakorló vízbetöréseket is -, valamint lezárására pincékben, aknákban, alagutakban és a mély- és csatornaépítés területén.

Vízet vezető repesések és munkahézagok tömítésére.

A Sopro Racofix® WSM nem alkalmazható betonjavításhoz (a Sopro Repadur termékeket ajánljuk), gépek vagy hordozó szerkezetek a rögzítéséhez (Sopro Racofix® 2000-et javasoljuk), illetve kiegyenlítéshez (pl. Sopro FS 15® plus-szal végezzék).

### Keverési arány

Kb. 2,9 egység (súly) Sopro Racofix® WSM : 1 egység (súly) víz.

### Nyitott idő

+20 °C-ban: kb. 1 perc.

### Megszilárdulás

+20 °C-ban: kb. 90 másodperc.

### Szakítószilárdság

30 perc elteltével: kb. 3,0 N/mm<sup>2</sup> +23 °C-ban és 50 % rel. páratartalom mellett.

### Nyomószilárdság

30 perc elteltével: kb. 17 N/mm<sup>2</sup> +23 °C-ban és 50 % rel. páratartalom mellett.

### Bedolgozási hőmérséklet

+ 5 °C-tól bedolgozható.

### Anyagszükséglet

1,8 kg Sopro Racofix® WSM 1 l kitöltendő üreghez.

### Tárolás

Zárt, eredeti csomagolásban kb. 6 hónapig tárolható.

### Kiszerezés

5 kg-os vödör.

## Tulajdonságok

Sopro Racofix® WSM vízzel összekeverve plasztikus, tixotróp, könnyen bedolgozható, kloridmentes vízbetörést gátló anyagot alkot, mely nem tartalmaz maró anyagokat.

## Az aljzat előkészítése

Az aljzatnak a szabványnak megfelelően szilárdnak, hordozóképesnek és felérdesítettnek kell lenni. A csőtörés helyét ékformájúra kell megnagyobbítani, majd a laza részeket el kell távolítani. A törés szélessége és hosszúsága ne lépje át a 20 mm-t.

## Bedolgozás

Keverjenek össze simítókanállal gyorsan egy edényben kb. 0,35 l vizet 1 kg Sopro Racofix® WSM-mel homogén csomómentes masszává. Mindig annyi anyagot keverjenek be, amennyit kb. 1 perc alatt be tudnak dolgozni.

Keverési arány: kb. 2,9 egység (súly) Sopro Racofix® WSM : 1 egység (súly) víz.

**Csőtörések tömítése:** formáljanak a bekevert Sopro Racofix® WSM-ből kézzel (viseljenek kesztyűt) egy dugót, majd nyomják rá a csőtörésre addig, amíg meg nem szilárdul (2-3 perc).

Nagyobb vízbetörés vagy törés esetén ismételjék meg a folyamatot többször, amíg a vízszivárgás meg nem szűnik.

**Merev repedések és lyukak tömítése:** dolgozzák be a Sopro Racofix® WSM-t közvetlenül a nyitott repedésbe vagy a lyukba.

**Figyelem!** A Sopro Racofix® WSM-t +20 °C feletti hőmérsékletben naptól védett helyen kell tárolni. Ugyanakkor hideg keverővizet kell alkalmazni. Fagy esetén tárolják a Sopro Racofix® WSM-t +20 °C-ban, fűtött helyen és a bekeverésnél használjanak meleg keverővizet, hogy a megszilárdulás és a kikeményedés ne legyen késleltetve. A már szilárduló Sopro Racofix® WSM-hez ne öntsenek vizet! Ne keverjenek a vízbetörés gátló anyaghoz meszet, cementet vagy gipszet! A Sopro Racofix® WSM-et az építkezés helyszínén naptól védett helyen kell tárolni.

## Időadatok

Az időadatok +23 °C-os normál hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb pedig meghosszabbítja a megadott időket.

## Szerszámok/ szerszámok tisztítása

Simítókanál;  
a szerszámok közvetlenül használatuk után vízzel tisztíthatók.

## Ártalmatlanítás

Az ártalmatlanítás a helyi előírásoknak megfelelően történik. A tiszta edény újrahasznosítható.

## Biztonsági előírások

Jelölés az EU Nr.127/2008 (CLP) rendelete alapján.

GHS05, GHS07

Jelölés: Veszélyes!

Veszélyt jelentő összetevő(k): kalcium-hidroxidot tartalmaz. Vízzel/nedvességgel érintkezve erősen lúgos kémhatású, ezért a bőrt és a szemet védeni kell. Alkalmazásakor az építőanyagokra/vegyszerekre vonatkozó általános biztonsági előírásokat vegye figyelembe.

**Veszély jelzés:** H315 Bőrirritáló hatású H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat.

**Biztonsági előírások:** P102 Gyerekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por belélegzését. P280 Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

GISCODE ZP 1

Krómszegény az 1907/2006/EK szerint.

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!