2014

Cimsec Prémium színes fugázó

(Premium Fugenbunt)

Rugalmas, vízlepergető fugázó anyag 1-8 mm széles fugák kitöltésére

JELLEMZŐI

- vízlepergető és szennyeződéstaszító
- extra finom (kvarclisztet tartalmaz) összetételének köszönhetően selymes tapintású fugafelület
- praktikus vödrös, visszazárható és porzásmentes csomagolás
- széles színválaszték
- üvegmozaikhoz és üveg burkolólapokhoz is ideális
- cementkötésű
- víz- és fagyálló, kültéren is alkalmazható
- nem reped, kiváló kopásállóság, csökkentett vízfelvevő képesség
- teraszra és padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Magas minőségű, extra finomságú, cementtartalmú fugázó anyag, 8 mm fugaszélességig, csökkentett vízfelvevő képességgel, amely mázas és máz nélküli kerámia padló- és falburkoló lapok, kőporcelán (gres), üvegmozaik és üveg burkolólapok fugázására alkalmas – kül- és beltérben, terasz burkolásához és padlófűtés esetén. Különösen javasolt vizes és párás helyiségekben (pl. fürdőszoba, tusoló, konyha). Szélesebb fugák esetében a Cimsec Prémium Széles fugázót (2-20 mm-ig) kell alkalmazni. Medencékhez, konyhai munkaasztalokhoz és savas-lúgos terhelés esetén a Cimsec Nagyszilárdságú fugázót (2-30 mm-ig) vagy a Cimsec Epoxi ragasztó és fugázó anyagot javasoljuk.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fugázást csak a ragasztóhabarcs teljes száradása után szabad megkezdeni, a foltosodás és kifehéredés elkerülése érdekében. A hézagokból a megkötött ragasztót el kell távolítani. A hézagolást megelőzően végezzen próbafugázást, különösen intenzív színek esetén (lapelszíneződés megakadályozása)! Erősen nedvszívó lapok és/vagy aljzat esetén, valamint nagy melegben nedvesítse be a lapok széleit a fugázás előtt (a fugában nem maradhat víz).

ALKALMAZÁS

Adagoljon kb. 1,6 liter tiszta, hideg vizhez 5 kg poranyagot (0,64 liter vízhez 2 kg poranyagot) és, lassú fordulatszámú kézi keverőgéppel keverje csomómentesre, majd 3 perc pihentetés után ismételten keverje át. A fugázó anyagot gumi fugázóval (a fuga irányára átlósan) juttassa a hézagokba. Miután a fugázó anyag meghúzott (kb. 5–20 perc) a lapokat törölje át – tiszta vízben gyakran öblített és kicsavart – nedves szivaccsal. A záró síneket a fugázás után azonnal meg kell tisztítani. Másnap, a teljes száradást követően – szükség esetén – a lapokról törölje le a fugafátyolt, száraz ruhával! A bekevert fugázó anyag kb. 2 órán belül felhasználható. Tűző napon és nagy melegben ne fugázzon, mert a fugázó anyag gyors száradása hajszálrepedésekhez vezethet. A fugázó anyag a teljes vízlepergető képességét a felhordást követő 5. nap után éri el.

FONTOS TUDNIVALÓK

A fugázó anyagot száraz időben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten javasolt alkalmazni. A fugázást csak a ragasztó teljes száradása után lehet megkezdeni.

A korai fugázás valamint a kifugázott burkolat korai és/vagy bőséges vízzel történő „átmosása" foltosodást és a fugázó színének kifakulását okozhatja (fugafátyol bedörzsölése a még nedves fugába). A víz túladagolása repedésekhez, a fuga vízállóságának csökkenéséhez, foltosodásához és kifehéredéséhez vezethet (a magas szabad mésztartalom miatt). Csak az azonos gyártási számú fugázó anyagok alkalmazása garantálja az azonos színárnyalatot. A kész fugát a teljes száradásig nem érheti eső, páralecsapódás és a hőmérséklet nem csökkenhet +5°C alá. A szerszámokról a friss fugázó anyag vízzel lemosható.
A készítmény oldható króm (VI) tartalma a csomagoláson feltüntetett tárolási körülmények mellett 0,0002% alatt van a felhasználhatóság ideje alatt. Cementet tartalmaz. Bekeveréskor (víz hatására) erősen lúgossá válik, ezért a szemmel és a bőrrel való érintkezést kerülni kell. Ha szembe vagy bőrre kerül, bő vízzel le kell mosni. Szembe kerülés esetén orvoshoz kell fordulni. A fuga későbbi tisztításához és ápolásához használjon lúgos vagy semleges kémhatású tisztítószereket, a gyártó utasítása szerint.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	Cement, ásványi töltőanyagok, műanyag pordiszperzió valamint tulajdonságjavító adalékszerek
Anyagszükséglet: (függ a lap- és fugamérettől): 15 x 15 cm lapméret esetén kb. 0.5 kg/m2 20 x 20 cm lapméret esetén kb. 0.4 kg/m2 30 x 30 cm lapméret esetén kb. 0.3 kg/m2	
Fugaszélesség	1 - 8 mm
Keverési arány:	kb. 1,6 liter víz / 5 kg poranyag kb. 0,64 liter víz / 2 kg poranyag
Pihentetési idő:	kb. 3 perc
Bedolgozható:	kb. 2 óra
Várakozási idő a tisztítás előtt:	
	mázas lapok kb. 5–20 perc greslap kb. 10–45 perc
Terhelhető:	kb. 24 óra elteltével**
Alkalmazható: (levegő és alap)	+5°C és +30°C közötti hőmérsékleten
Kötés utáni hőállóság:	-30°C és +70°C között

A fenti adatok 20°C levegő hőmérséklet és 65% relatív páratartalom esetén érvényesek.

KISZERELÉS

2 kg és 5 kg műanyag vödörben

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Használjon lúgos vagy semleges kémhatású tisztítószereket, a gyártó utasítása szerint.

TÁROLÁS

Eredeti jól zárt csomagolásban, hűvös, száraz, nedvességtől védett helyen. A megkezdett vödör tartalmát rövid időn belül fel kell használni.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 3 évig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A csomagolóanyag csak akkor helyezhető a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat építőipari hulladékgyűjtőben kell elhelyezni. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.
A CIMSEC Prémium színes fugázó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (30) 919-2926

SZÍNEK

Fehér 01	Pergamon 39	Halványszürke 04	Ezüstszürke 06	Manhattan 10
Világosszürke 07	Szürke 13	Grafit 16	Jázmin 40	Natura 41
Melba 22	Szahara 25	Bahamabézs 43	Karamel 46	Méz 47
Földbarna 55	Terrakotta 49	Balibarna 58	Magnólia 31	Krókusz 79
Rubinvörös 38	Égisz 64	Szürkéskék 85	Szorrentókék 88	Fekete 18
Montana 68	Madeira 42	Provence 90	Élénk piros 37	

MEGFELEL
TYP CG
KLASSE 2WAr
EN 13888

Trio Protection MicroProtect FORMULA

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555
Fax: (+36-1) 209-1543
www.cimsec.hu

Henkel MINŐSÉG