PPG TRILAK KFT.
H-1238 BUDAPEST, GRASSALKOVICH UTCA 4.
VEVŐSZOLGÁLAT: (36-1) 421-6141
WWW.TRILAK.HU

Héra Kolor Prémium selyemfényű belső falfesték

Tulajdonságok:

A Héra Kolor Prémium selyemfényű beltéri falfesték akár nagy igénybevételű felületekre is alkalmazható, falra és üvegszövet-tapétára egyaránt felvihető. Tartósan ellenálló, mosható, tisztítható és fertőtleníthető bevonatot képez, amely pára- és légáteresztő. NCS, RAL és PPG Voice of Colour színkártyák több ezer színében keverhető termék.

- Kiemelkedő fedőképesség
- Páraáteresztő
- Több ezer árnyalatban színkeverhető

Alkalmazási terület:

Vakolt, beton, gipszkarton és glettelt belső falfelületek festésére. Alkalmas üvegszövet tapéták átfestésére, valamint egészségügyi intézmények kiemelt gyógyászati helyiségeinek festésére is.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

A festendő felület legyen száraz, hordképes, egyenletes szívóképességű, megfelelően alapozott. A porló, leváló részeket el kell távolítani és az adott alapfelületnek megfelelően kijavítani. CMC-alapú glett anyagok használata nem javasolt

Új, vakolt vagy beton illetve; gipsz tartalmú glettel előkészített vagy gipszkarton felületek:

Finoman csiszolja meg a felületet csiszolópapírral majd tisztítsa meg a portól. Alapozáshoz és a felület szívóképességének kiegyenlítéséhez Héra Falfix vagy Héra Prémium Latex 3in1 alapozó használatát javasoljuk a termékismertetőben leírt módon.

Régi, már festett felületek:

Finoman csiszolja meg a felületet csiszolópapírral majd tisztítsa meg a portól. Alapozáshoz és a felület szívóképességének kiegyenlítéséhez Héra Falfix használatát javasoljuk a termékismertetőben leírt módon.

Érvényes: 2021.02.26-tól

PPG TRILAK KFT.
H-1238 BUDAPEST, GRASSALKOVICH UTCA 4.
VEVŐSZOLGÁLAT: (36-1) 421-6141
WWW.TRILAK.HU

Penésszel fertőzött felületek:

A penésztelepeket nedves tisztítással (pl. lekeféléssel vagy lekaparással) el kell távolítani, majd Héra penészgátló lemosóoldattal kell kezelni a termékismertetőben leírt módon. Penésszel fertőzött falfelületek esetén a Héra Prémium penészgátló adalék használható a termékismertetőben leírt módon.

Nikotin-, víz-, korom- vagy zsírfoltos felületek:

A felületet tisztítószeres (folyékony mosogatószeres) vízzel le kell mosni és teljes száradás után le kell kefélni. Ezután Héra folttakaró alapozót kell felhordani. Ebből a felület állapotától függően második réteg felhordására is szükség lehet.

Üvegszövet tapéta felület:

A tapétát a falfelületre Progold Waltex vagy Progol d Waltex poralapú ragasztóval ragassza fel. A festendő felület legyen tiszta, száraz. Az első réteg felhordását végezze a tapétaragasztó és a Héra prémium selyemfényű festék 1:1 arányú keverékével, ennek száradása után hordja fel a megfelelő rétegszámú Héra prémium selyemfényű festéket.

Megjegyzés: a javasolt rétegfelépítések minden esetben a legjobb tudásunk szerinti ajánlások, és nem mentesítik a felhasználót az adott festendő felület vizsgálatától.

FELHASZNÁLÁS:

Anyagelőkészítés, hígítás:

A terméket a feldolgozás előtt alaposan keverje fel, illetve bizonyos időközönként festés közben is. A Héra Kolor Prémium selyemfényű belső falfesték felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítása nem szükséges. Amennyiben mégis erre van szükség, az első réteghez maximum 5 % vizet lehet adagolni.

Anyagszükséglet:

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Egy rétegben:	0,1-0,12 l/m^2
Két rétegben:	0,2-0,24 l/m^2

Az anyagszükséglet függ többek között a felhordás módjától, a felülettől és a hígítástól. A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Az anyagszükséglet pontos értékét adott esetben a bevonandó falfelületen kell meghatározni.

A feldolgozás hőmérséklete:

Javasolt +5-30 °C közötti anyag, alapfelület és levegő hőmérsékleten, 80%-os relatív páratartalom alatt.

PPG TRILAK KFT.
H-1238 BUDAPEST, GRASSALKOVICH UTCA 4.
VEVŐSZOLGÁLAT: (36-1) 421-6141
WWW.TRILAK.HU

Felhordás módja:

Ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szóró berendezéssel. Szóráshoz a szórási paramétereket az adott géptípushoz kell beállítani. Airless szóráshoz az irányadó beállítások a következők:

fúvóka:	0,018" - 0,026"
nyomás:	150 - 180 bar
fúvókaszög:	50°
hígítás:	maximum 2% vízzel

Színezhetőség:

Színkeverőgépen több ezer színárnyalatban keverhető.

Száradási idő, átvonhatóság:

A száradási idő és az átvonhatóság nagymértékben függ az alapfelülettől, a páratartalomtól és a hőmérséklettől. Magasabb páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodik. +23 °C levegő- és aljzathőmérsékletnél, 65% relatív páratartalom mellett kb. 2 óra múlva festhető át.

Kiszerelési méretek:

1L; 2,5L; 5L;

Műszaki tulajdonságok:

Jellemző	Vizsgálati előírás	Mért érték	Megjegyzés
sűrűség	MSZ EN ISO 2811-1	1,2-1,3 g/cm3	
kiadósság	MSZ-EN 13300	4 m2/l	98 % fedés esetén
nedves dörzsállóság	MSZ-EN 13300	1. osztály	MSZ EN ISO 11998
fényesség	MSZ-EN 13300	selyemfényű	MSZ EN ISO 2813
fedőképesség	MSZ-EN 13300	3. osztály	7 m2/l kiadósságnál
szemcsefinomság	MSZ-EN 13300	finom	MSZ EN ISO 1524

PPG TRILAK KFT.
H-1238 BUDAPEST, GRASSALKOVICH UTCA 4.
VEVŐSZOLGÁLAT: (36-1) 421-6141
WWW.TRILAK.HU

Tárolás, raktározás:

A terméket +5 és +25 °C között száraz, tűző naptól és fagytól védett helyen kell tárolni.

Tanácsok, ajánlások, speciális tudnivalók, egyebek:

A gipszkarton lapra történő felhordáskor az alapfelület nedvességre különösen érzékeny. Ez hólyagosodást, és lepattogzást okozhat. Ezért a gyors száradás érdekében javasoljuk, hogy gondoskodjon a kielégítő szellőzésről és hőmérsékletről.
Matt felületekbe a száradási folyamat megindulása vagy a száradás után nem lehet visszajavítani, visszanyúlni. A felhordásnál ügyeljen a megfelelő festékmennyiség felvitelére és az egyenletes eldolgozásra.
A termék alkalmazási tulajdonságait és a kiadósságot nagymértékben befolyásolhatják a felhasználás körülményei és az alapfelület minősége. A javasolttól eltérő alkalmazásból, a szakmai ismeretek hiányából adódó hibákért nem vállalunk felelősséget.