Sopro SteinKleber weiss fexibel

Flexibilis kőragasztó fehér

Fehér, gyorsan megszilárduló, cement alapú, flexibilis, trassz tartalmú középvastag ágyazóhabarcs térkövek és lapok, beton illetve természetes kövek fektetéséhez.
Krómban szegény a 1907/2007/EK irányelv szerint.

- **Gyors**
- **Flexibilis középvastag habarcs**
- **Nagy trassz tartalom**
- **Falra, padlóra**
- **Bel- és kültérre**
- **Egyenetlenségek javítására 20 mm-ig**
- **Biztonság kivirágzás és elszíneződés ellen**
- **Padlófűtéshez is alkalmas**

Felhasználási terület	Burkolóanyagok: természetes kő* csempék és lapok, lakó- és iparterületeken kerámia és beton, nedves és vizes helyiségek, erkélyek és teraszok, ablakpárkányok, lépcsők. Egyenetlenségek kijavításához 20 mm-ig. *Kristályos szerkezetű márvány vagy vékony, világos gránit csempékhez és lapokhoz valamint az elszíneződésre különösen hajlamos mészkő lapokhoz Sopro FKM Silver illetve Sopro No. 101 weiss alkalmazását ajánljuk.
Alkalmas aljzatok	Beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrich; régi, szilárd kerámia; terazzo; természetes kövek és beton burkolatok; teltfugás falazat (de vegyes falazat nem); vakolat és falazat kötőanyag; cement, mészcement vakolat.
Keverési arány	Kb. 5,0 l víz : 25 kg Sopro SteinKleber weiss fexibel.
Érési idő	3-5 perc.
Beldolgozási idő	Kb. 1 óra. A kikeményedett ragasztóanyagot sem vízzel, sem friss anyaggal nem szabad ismét bedolgozhatóvá tenni!
Járható/ fugázható	Kb.12 óra elteltével ill. a habarcs megszilárdulása után.
Terhelhető	Kb. 2 nap elteltével, ipari létesítményekben és padlófűtés esetén kb. 7 nap elteltével.
Bedolgozási hőmérséklet	+5°C-tól +30°C-ig dolgozható be (aljzat, levegő, anyag).
Anyagszükséglet	Kb. 1,4 kg/m² mm rétegenként.
Tárolás	Száraz helyen, raklapon kb. 6 hónapig tárolható.
Kiszerelés	25 kg-os zsák.

Tulajdonságok

Könnyű, jól bedolgozható, kiváló tapadást biztosít, nagy mohásodás ellenálló és vízvisszatartó képességgel rendelkezik, vízálló és ellenáll a fagy-olvadás váltakozásának. A megszilárdult habarcs jól bírja az alakváltozásokat, és különösen alkalmas kritikus aljzatok burkolásához. Természetes kövek burkolása során a kivirágzását nagy mértékben megakadályozza a trassz tartalma.

Az aljazat előkészítése

Az aljazatnak tisztának, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak kell lennie, továbbá a felületén nem lehetnek tapadást gátoló anyagok. A meglévő esztrichet gondosan alapozzák le Sopro GH 564-gyel.

A nagyobb felületi egyenetlenséget Sopro AMT 468-cal vagy Sopro RAM 3® -mal javítsák ki.
A cement esztrichnek 28 naposnak és száraznak kell lennie. A Sopro Rapidur® B1 anyag alkalmazásával készült esztrichek már mintegy 12 óra eltelte után burkolhatók.
Kültéren az aljzatnak legalább 2%-os lejtéssel és bármilyen alkalmas Sopro kötőszigeteléssel valamint megfelelő vízelvezetéssel kell rendelkeznie.
A vonatkozó normák, irányelvek és ajánlások valamint az általánosan elismert műszaki szabályok érvényesek.

Alapozás

Sopro Grundierung (GD 749) alapozás: erős vagy változó mértékben szívóképes pórus beton (belső használatra), cement és mészcement vakolat, vakolat és falazat kötőanyag, telt fugás falazat cement esztrich.

Sopro HaftPrimer S (HPS 673) alapozás: sima és zártpórusú aljazat, mint például csempe, terrazzo, természetes és beton kőburkolat, PVC vagy padlószőnyeg régi ragasztóanyag maradványa.

Alapozás nélkül: beton, könnyűbeton, szilárd, egyenletes szívóképességű ásványi aljazatok.
Kötőszigetelés: Sopro DSF®, TDS 823 vagy AEB® termékekkel.

Bedolgozás

Öntsön egy tiszta edénybe kb. 5 l vizet, adagoljon hozzá 25 kg (1 zsák) Sopro SteinKleber weiss fexibel-t, és keverje addig, míg csomómentes, bedolgozásra alkalmas állagú masszát nem kap.
3-5 perc érési idő elteltével keverjék át még egyszer alaposan az anyagot.

Glettvassal húzzon fel egy kontaktréteget, majd megfelelő fogazatú glettvassal alakítsák ki az ágyazatot. A lapokat a habarcs bőrösödésének megkezdősése előtt nyomja bele az ágyazatba, majd illessze a helyükre. Csak annyi habarcsot hordjanak fel a felületre, amennyit a megadott nyitott időn belül le tudnak burkolni. A fugahálót a habarcs kikeményedése előtt kaparják ki, és tisztítsák meg.

Időadatok

23 °C-os szobahőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra vonatkoznak.
Nagyobb hőmérséklet rövidíti, alacsonyabb meghosszabbítja az időtartamot.

Szerszámok

Keverőszár, glettvas (közepes ágyzathoz), lehúzó közepes ágyazatú vakolókanálhoz.
A szerszámot használat után azonnal vízzel tisztítsa le!

Minősítés és tanúsítvány

Műszaki Egyetem Graz: EN 12004 C2 FT

Biztonságtechnikai előírás

Jelölés a 1272/2008 (CLP) EU szerint: GHS05, GHS07
Jelzés: veszélyes.
Portlandcementet tartalmaz. Vízzel vagy nedveséggel érintkezve lúgos kémhatású, ezért védje a bőrét és a szemét. Vegye figyelembe az építőanyagokra/vegyszerekre vonatkozó szokásos biztonsági előírásokat.
Veszélyjelzések: H318: Komoly szemkárosodást okozhat. **H317:** Allergiás bőrreakciót okozhat.
Biztonsági utasítások: P102: Ne kerüljön gyermekek kezébe. **P261:** Kerülje a por belélegzését. **P280:** Viseljen védőkesztyűt/védőruhát, szem- és arcvédő felszerelést. **P302+P352:** BŐRRE KERÜLÉSE ESETÉN: bő szappanos vízzel mossa le. **P305+P351+P338:** SZEMBE KERÜLÉSE ESETÉN: néhány percen keresztül öblítse ki a szemét óvatosan vízzel. Amennyiben kontaktlencsét visel, lehetőség szerint távolítsa el. Mossa tovább a szemét. **P310:** Hívja azonnal a mérgezési információs centrumot vagy orvosát. **P332+P313** Bőr irritáció esetén: Kérjen orvosi tanácsot, segítséget.
GISCODE ZP1: krómszegény az 1907/2006/EK szerint.

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szőlőskert út 21., Telefon: 23/ 458-040, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitva tartás: H-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 13.00