SoproDur® HF-D 817

Dilatációs szilikon

Acetát bázisú, szilikonkaucsuk fugázó anyag csatlakozó és dilatációs fugák rugalmas fugázására.

- **Egészségügyi helyiségekben, víz alatti környezetben**
- **Penészedésgátló az EN ISO 846 alapján**
- **Idő-, öregedés- és UV-álló**
- **Könnyen simítható**
- **Bel- és kültérre**
- **GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS**

Alkalmazási terület	A Sopro SanitärSilikon felhasználásra kész, acetát bázisú, penészesedés ellen kiváló védelmet nyújtó szilikon tömítőanyag csatlakozó és dilatációs fugák ruglmas kitöltésére fürdőszobákban, konyhákban, mint például a csempeburkolat és a kád, a zuhanyzótálca, a mosdó, mosogató vagy főzőlapok és konyhai munkalapok (márvány/természetes kő Sopro MarmorSilicon-nal), a WC vagy a piszoár között. Felhasználható ajtó és ablakkeretek fugázására, párásodó sarkokban bel- és kültéren, valamint padló- és falburkolatok között (körkörös fuga) beltéren.
Alkalmas aljzatok	A Sopro SanitärSilikon kiválóan tapad többféle aljzathoz előzetes alapozás nélkül. Nyitott pórusú vagy nagyon sima felület esetén a szilikon tömítőanyag tapadási tulajdonságait Sopro Primer P 4050 alkalmazásával javíthatjuk. **Alapozás nélkül:** csempe és csempe hátoldala, kerámiák, üveg, alumínium, korróziógátlóval védett fémek, zománc, sokféle műanyag, kemény PVC Beton, pórusbeton, vakolat, fal, rozsdamentes acél, galvanizált acél és króm, valamint eloxált alumínium aljzat, valamint víz alatti környezet esetén kérjük, forduljon műszaki szaktanácsadóinkhoz.
Bőrösödés kezdete	Kb. 10 perc elteltével.
Kikeményedés/hálósodás	1-2 mm/24 óra.
Hőmérsékletállóság	-20°C-tól +180°C-ig.
Bedolgozási hőmérséklet	+5°C-tól max. +40°C-ig.
Mozgásfelvétel/ tágulás/zsugorodás	A fugaszélesség max. 25%-a.
Fugaszélesség/mélység[1)]	5 mm/5mm; 6 mm/6mm; 8 mm/8mm; 10 mm/8mm; 12 mm/8mm; 15 mm/10mm;
Anyagszükséglet	3,1 m/tubus 10 mm/10 mm fugáknál.
Tárolás	Száraz, hűvös helyen tartandó. Zárt, eredeti csomagolásban 24 hónapig tárolható, nyitott állapotban 7 napig.
Kiszerelés	12 db, 310 ml-es tubus/karton.

1) Az IVD ismertető 3. kiadása alapján

TH 2018. A változtatás jogát fenntartjuk.

Tulajdonságok

A Sopro SanitärSilikon állandó minőségi ellenőrzés alatt álló, felhasználásra kész, acetát bázisú szilikon tömítőanyag kiemelkedő penészedésgátló tulajdonságokkal. Kikeményedése/hálósodása után a szilikon tömítőanyag rugalmassá, időjárás- és UV-állóvá válik, és nem öregszik el.

Az aljzat előkészítése

A fugahézagnak pormentesnek, tisztának, száraznak, szilárdnak és teherbírónak kell lennie, továbbá nem tartalmazhat felületi tapadást gátló anyagokat. Az olajat és zsírt a kereskedelemben kapható oldószerrel, mint például aceton vagy alkohol, teljesen el kell távolítani a zárt pórusú, sima aljzatokról. Amennyiben szükséges, kezeljük elő a felületet megfelelő alapozóval.
Cement alapú fugáknak teljesen kikeményedettnek és száraznak kell lenniük a tömítőanyag bedolgozása előtt. A fugahézag alját a megfelelő mélység eléréséig feltöltő anyaggal kell kitölteni. Figyelem! Ne alkalmazzanak bitumen, kátrány vagy rost tartalmú anyagokat. A Sopro SanitärSilikon nem tapadhat az aljzathoz (három oldali tapadás)!

Bedolgozás

A Sopro SanitärSilikon-t dolgozzuk be buborékmentesen, például kinyomópisztollyal. A bőrösödés megkezdődése előtt a fuga felületét simítsuk át Sopro Glättmittel-lel (Sopro Szilikon simítószer GM 026) benedvesített szilikonfugázóval vagy simítóvassal. A fugázást szakaszosan is lehet végezni.

Figyelem:
A fugafelületet teljes kikeményedéséig megfelelő intézkedésekkel védeni kell a mechanikai sérülésektől és a szennyeződésektől. A horganyzott -és horganylemez, a vasbeton, a sárgaréz és az ólom rozsdásodhat a Sopro SanitärSilicon hatására. A fugázatot határoló anyagok sokfélesége miatt ajánljuk, hogy végezzenek próbafugázást.

Időadatok

Az időadatok 23 ˚C-os normál hőmérsékletre és 50% páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet csökkenti, az alacsonyabb pedig növeli ezeket az időtartamokat.

Szerszámok/szerszámok tisztítása

Kinyomópisztoly; szilikonglettelő;
A szerszámokat közvetlen használat után mossuk le higítóval. Az anyag száradás után csak mechanikusan távolítható el.

Engedély

GEV alapján EMICODE: EC1^{PLUS} nagyon környezetkímélő^{PLUS}

Biztonságtechnikai előírás

A 1272/2008 számú (EU) rendelet (CLP) szerint nem megjelölés-köteles.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. **P305+P351+ P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P501** A tubust veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

CE jelzés

CE
1023

MINŐSÉGI TERMÉK AUSZTRIÁBÓL

Sopro

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Bianka utca 14.
www.sopro.hu

DA1012
EN 15651-1: 25LM F-EXT-INT
EN 15651-3: XS1
EN 15651-4: 25LM PW-EXT-INT

Részletek a teljesítmény nyilatkozatban

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!

Sopro Hungária Kft. • 2092 Budakeszi, Bianka utca 14. • Tel.: 23/458-046 • Fax: 23/458-048 • info@sopro.hu • www.sopro.hu
Nyitva tartás: H-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 13.00